

平成 年 月 日

御中

ボルトアイキャップ検査成績書

東京都江東区東陽五丁目30番13号
 株式会社 イスミック
 ボルトアイキャップ・水切りアイドリップ
 TEL 03 - 3699 - 2838
 FAX 03 - 3699 - 2792

試験項目	単位	適用規格	規格値	測定値
比重	-	JIS K5400準拠	1.3±0.1	1.3
引張強さ	Mpa	JIS K6251準拠	8以上	9.5
切断時伸び	%	JIS K6251準拠	200以上	409
引裂強さ	N/mm	JIS K6252準拠	20以上	30.2
硬度	-	JIS K6253準拠	60±10	65
体積抵抗率	Ω・cm	JIS K6911準拠	0.1 * 10 ¹⁰	1.4 * 10 ¹⁰

資料作成条件	熱風炉 : ギャーオープン使用 ゲル化条件 : 200℃ * 10分 (1.8mmガラス板上) 資料厚 : 1.5mm±0.3mm
物性測定条件	試験方法 : JIS K 6251・6252 準拠 試験機 : ロードセル式万能試験機 引張速度 : 200mm/min 資料打抜型 : 引張強さ : JIS K6251 タンベル状 2号形 切断時伸び : JIS K6251 タンベル状 2号形 引裂強さ : JIS k6252 切り込み無しアングル形
表面硬度	試験方法 JIS K 6253 準拠 タイプA
測定温度	23±2℃